

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

BELZONA 4361

FN10152



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание продукта

Гибкое высокоэффективное двухкомпонентное барьерное покрытие с превосходной стойкостью к широкому спектру химических веществ, особенно к кислотам и щелочам.

Области применения:

При перемешивании и нанесении, как указано в инструкциях по применению Belzona, система, изолирующая бетонные и металлические подложки от агрессивных химических сред, идеально подходит для:

- зон локализации химикатов
- кислотных подпорных стен
- дренажей и каналов для химикатов
- зон погрузки/выгрузки и хранения химикатов
- проходов (при использовании с противоскользящим наполнителем)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Методы нанесения

Кисть или скребок

Температура нанесения

Материал должен наноситься при следующем температурном режиме: 15 – 30 °C

Время отверждения

Перед применением материала в указанных условиях дождитесь его отверждения, как указано в Инструкциях по применению Belzona.

Примечание. При температуре ниже 15 °C время отверждения значительно увеличится, а конечная химическая стойкость материала **Belzona 4361** будет снижена.

Кроющая способность

Belzona 4361 должно быть нанесено в два слоя с рекомендуемой средней толщиной слоя в 250 мкм.

Теоретическая кроющая способность составляет 3,1 м²/1,5 кг при минимально рекомендованной толщине в 400 мкм материала, нанесенного в два слоя

Объем

1240 см³/1,5 кг.

Жизнеспособность

Жизнеспособность зависит от температуры. При 20 °C срок использования перемешанного материала, как правило, составляет 30 мин. Более подробная информация представлена в Инструкциях по применению Belzona.

Компонент основы

Внешний вид Тиксотропная жидкость
Цвет Черный или красный
Устойчивость геля 85 -135 г/см³
Плотность 1,24 - 1,28 г/см³

Компонент отвердителя

Внешний вид Прозрачная жидкость
Цвет Желтый/коричневый
Вязкость (BS 5350-B8) 3,6 - 4,2 пуаз при 25 °C
Плотность 1,08 - 1,12 г/см³

Свойства смеси

Пропорции смешивания по массе (основа: отвердитель) 3 : 1
Пропорции смешивания по объему (основа: отвердитель) 2,8 : 1
Цвет Черный или красный
Плотность 1,19 - 1,23 г/см³
Вязкость (BS 5350-B8) 27,5 - 28,1 пуаз при 25 °C
Устойчивость к образованию потёков (BS 5350-B9) >500 мкм
60° зеркальный блеск (ASTM D2457) 90 – 100 ед. блеска
Содержание летучих органических компонентов (ASTM D2369 / EPA 24) 3,44% / 41,57 г/л

Приведенная выше информация по нанесению представлена только с ознакомительной целью. Подробная информация по нанесению, включая рекомендованный способ/технику нанесения, приводится в Инструкциях по применению Belzona, которые поставляются вместе с каждым упакованным продуктом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

BELZONA 4361

FN10152



АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС

Тест Табера

Устойчивость к абразивному износу при скольжении по ASTM D4060 при нагрузке 1 кг, как правило, составляет:
CS17 абразивные круги (сух.) Потеря 62,9 мм³ за 1000 циклов

АДГЕЗИЯ

Адгезия на отрыв

Прочность на отрыв при измерении с помощью адгезиметра Позитест в соответствии с ASTM D4541 и ISO 4624, как правило, составляет:
(Отверждение при 20°C)

Низкоуглеродистая сталь,
прошедшая абразивоструйную обработку:

Сухой бетон ¹ :	24,4 МПа
Влажный бетон ¹ :	5,6 МПа*
	5,4 МПа*

¹Соответствует ISO 13640 и EN 196

*Когезионное разрушение подложки

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Материал имеет превосходную стойкость к широкому спектру химических веществ. Более подробно химическая стойкость описана в соответствующей Таблице химической стойкости.

Примечание.

Рейтинг химической стойкости оценивается, исходя из способности продукции марки Belzona сопротивляться химическому воздействию и (или) защищать нижележащий субстрат. Компания Belzona не может гарантировать чистоту химического вещества, внешний вид или цветовую стабильность после контакта.

ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ

Предел текучести при сжатии

При определении в соответствии с ASTM D695 стандартные значения следующие:
(Отверждение при 20°C) 70,0 МПа

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ

При определении в соответствии с ASTM D412 (заготовка C) стандартные значения составляют:

(Отверждение при 20°C)	20%
(Отверждение при 40°C)	16%

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

При испытании в соответствии с BS EN 13501-1 реакции на огонь система достигла класса E.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МНОГОКРАТНЫМ ДЕФОРМАЦИЯМ

При определении в соответствии с ASTM D790 стандартные значения следующие:
(Отверждение при 20°C) 6,5 МПа

ТВЕРДОСТЬ

По дюрометру Шора

При испытании в соответствии с ASTM D2240 типичное значение составляет:
60 отверждение при 20°C

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ

Температура стеклования (T_g)

T_g при определении в соответствии с ISO 11357-2, как правило, составляет:
(Отверждение при 20°C) 26°C

Стойкость к сухому жару

Типичное значение температуры деградации в воздухе, основанное на данных дифференциальной сканирующей калориметрии, используемой в соответствии со стандартом ISO11357, составляет 130°C.

Для многих применений продукт можно использовать до -40°C.

ПРОЧНОСТЬ НА УДАР

Копер маятниковый

Ударная вязкость по Изоду при определении в соответствии с ASTM D256, как правило, следующая:
(Отверждение при 20°C)

С надрезом:	11,4 кДж/м ² / 120 Дж/м
Без надреза:	12,8 кДж/м ² / 160 Дж/м

Падающий груз

Сопротивление удару падающим грузом при определении в соответствии с ASTM D2794, как правило, составляет:
отверждение при 20°C >0,91 кг.м

ГИБКОСТЬ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Сохраняет гибкость до температуры 0°C, и в испытании с оправкой по ASTM D552 демонстрирует минимальный диаметр 16 мм (относительное удлинение 11,5%).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА BELZONA 4361

FN10152



СВОЙСТВА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ

Прочность на растяжение

При определении в соответствии с ASTM D412 (заготовка C) стандартные значения составляют:

(Отверждение при 20°C) 24,1 МПа
(Отверждение при 40°C) 30,9 МПа

Распространение трещин на бетоне

При проведении испытания в соответствии с немецкими стандартами испытаний DIBt со скоростью распространения трещины 0,02 мм / мин, система обычно достигает 0,38 мм ширины зазора перед разрушением.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности отдельных компонентов основы и отвердителя составляет 3 года от даты изготовления, если хранить в исходных закрытых емкостях при температуре от 5°C до 25°C. Охлаждение данного продукта продлевает его срок годности.

ГАРАНТИЯ

Продукт соответствует заявленным здесь техническим требованиям при условии, что он хранится и используется в соответствии с инструкцией по применению Belzona. Belzona гарантирует, что вся продукция компании произведена с максимально высоким качеством и надлежащим образом испытана в соответствии с общепризнанными стандартами (ASTM, ANSI, BS, DIN, ISO и т. п.). В связи с тем, что компания Belzona не может контролировать использование описанного здесь продукта, никакие гарантии в отношении его применения предоставляться не могут.

НАЛИЧИЕ ПРОДУКЦИИ И СТОИМОСТЬ

Belzona 4361 можно приобрести с помощью сети дистрибьюторов Belzona по всему миру, которая обеспечивает быструю доставку на место применения. Для получения информации обратитесь к дистрибьютору Belzona в своем регионе.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ПОСТАВЩИК

Belzona Limited,
Claro Road, Harrogate,
HG1 4DS, UK

Belzona Inc.
14300 NW 60th Ave,
Miami Lakes, FL, 33014, USA

ГИГИЕНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием данного материала ознакомьтесь с соответствующими паспортами безопасности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы предоставляем полную техническую помощь, включающую услуги хорошо подготовленных технических консультантов и технического обслуживающего персонала, а также полностью укомплектованные лаборатории для исследований, разработки и контроля качества.

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2023 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

*Belzona products are
manufactured under an
ISO 9001 Registered
Quality Management System*