

Belzona 1251

FN10021 (НА-METAL)



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Belzona® 1251 разработан для применения на горячих поверхностях, разогретых до 70-150°C. Подготовка поверхности и нанесение должны осуществляться после ознакомления с информацией о безопасном применении.

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СВАРКИ

Belzona® 1251 отличается нетребовательностью к качеству подготовки поверхности. Тем не менее рекомендуется всегда готовить поверхность как можно лучше. Поверхность, как минимум, должна быть освобождена от старого покрытия, при этом она должна быть чистой, твердой и обработанной до профиля 25 микрон.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОЦЕДУРА

- Щеткой удалить все рыхлые загрязнения.
- Обезжирить поверхность с помощью ветоши, смоченной в очищающем/обезжиривающем средстве **Belzona® 9111** или любом другом эффективном очищающем средстве, не оставляющем налета, например в метилэтилкетоне (МЭК).
- При необходимости следует использовать дополнительный источник тепла, чтобы удалить глубоко въевшиеся масляные загрязнения.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

- Обработать металлическую поверхность абразивоструйным способом до следующей минимальной степени очистки:
ISO 8501-1 Sa 2 (тщательная абразивоструйная очистка)
SSPC SP-6 (коммерческая абразивоструйная очистка)
SSPC SP6 WAB (коммерческая мокрая абразивоструйная очистка).

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

- Обработать поверхность электроинструментом до степени очистки SSPC-SP15 (коммерческая очистка механизированным инструментом).

2. НАНЕСЕНИЕ Belzona® 1251

- Belzona® 1251** - это однокомпонентный материал, поэтому не требует перемешивания и отмеривания. Отверждение не начинается, пока материал не разогрет, следовательно, время использования не ограничено при условии, что хранение материала соответствует требованиям, указанным в Разделе 5.
- Материал **Belzona® 1251** предназначен для применения на поверхностях, разогретых до 70-150°,

следовательно, отверждение осуществляется непосредственно во время эксплуатации.

- Нанести **Belzona® 1251** предоставленным пластиковым аппликатором или шпателем непосредственно на подготовленную поверхность.
- Плотно прижимая, накладывать на поверхность, заполняя все трещины, удаляя вовлеченный воздух и обеспечивая максимальный контакт с поверхностью.
- В связи с высокой текучестью материала **Belzona® 1251** при нагревании максимальная рекомендуемая толщина нанесения на вертикальные поверхности не должна превышать 3 мм. Для нанесения на горизонтальные поверхности максимальная рекомендуемая толщина слоя составляет 6 мм.
- Избегайте применения **Belzona® 1251** на участках, где нанесение этого материала не требуется.
- После нанесения переходите к третьему этапу только в случае полного отверждения **Belzona® 1251**.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ЕМКОСТЬ СМЕШАННОГО СОСТАВА BELZONA® 1251 401 см³/кг.

2. ОЧИСТКА

После использования инструменты для смешивания следует немедленно очистить при помощи **Belzona® 9111** или любого другого эффективного растворителя, например метилэтилкетона.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ РЕАКЦИИ

Необходимо обеспечить отверждение **Belzona® 1251** до начала воздействия эксплуатационных условий, указанных в таблице:

Температура отверждения	Легкая нагрузка	Полная механическая и тепловая нагрузка	Оптимальная температурная устойчивость
70°C	1¼ часа	5 часов	7 дней
85°C	25 минут	2 часа	5 дней
100°C	15 минут	1 час	3 дня
115°C	15 минут	1 час	1 день

ВАЖНО: Необходимо учитывать дополнительное время для прогрева поверхности ремонтируемого объекта и ремонтного материала. Продолжительность времени будет зависеть от размеров объекта и толщины ремонтного материала **Belzona®**.

Для толщины слоя в 6 мм рекомендуется подогрев ремонтного материала в течение 15--30 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если **Belzona® 1251** не отвечает необходимым требованиям жесткости после подогрева или остается глянцевой, необходимо продлить время отверждения. Если имеются какие-либо сомнения

относительно окончательного отверждения, рекомендуется выждать больше времени.

Если температура подложки ниже 70°C, следовательно, необходимо дополнительное отверждение. Рекомендуется использование температурно-контролируемой печи; в случае мелкого ремонта возможно использование воздуходувки горячего воздуха, такой как, например, электрическое устройство для удаления лакокрасочного покрытия, при условии соблюдения соответствующих инструкций:

- a) Для осуществления контроля за температурой подложки необходимо использовать термометры для измерения температуры поверхности (ртутные/спиртовые термометры не соответствуют требованиям). Проведение измерений температуры воздуха в данном случае не является достаточным.
- b) Во избежание локального перегрева следует перемещать нагреватель над поверхностью, а также предпочтительно использовать не прямое нагревание материала Belzona® посредством подогрева окружающего металла.
- c) Поддерживать температуру между 70-150°C.
- d) Не допускать превышения 180°C.

4. НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЕВ

Нанесение последующих слоев **Belzona® 1251** осуществляется вплоть до трех дней после предыдущего нанесения материала без необходимости какой-либо подготовки поверхности, за исключением удаления загрязнения.

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В связи с механизмом процесса термического отверждения данного материала до начала эксплуатации не следует его хранить при температуре выше комнатной и, по возможности, необходимо хранить материал охлажденным. Срок хранения материала при температуре 20°C составляет минимум 24 месяца. Срок годности продукции снижается, если ее хранить или перевозить при температуре выше 20 °C.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, прочитайте внимательно соответствующие Паспорта безопасности материалов.

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2024 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

*Belzona products are
manufactured under an
ISO 9001 Registered
Quality Management System*

